

水路の目地やひび割れからの漏水防止用テープ

SHO-BOND HBテープ

SHO-BOND HB-Tape



水路の目地補修▲水路のひび割れ補修▶

▶特長

●作業が簡単です。

HBテープをショーボンドHB(専用接着 剤)で貼るだけの簡単な作業です。

2丈夫で長持ちします。

HBテープは超耐候性のフッ素フィルムで構成され、耐久性、耐候性に優れています。

3設計伸縮量は0~1mmです。

施工時の気温と躯体の動きの程度により適用を検討してください。

【適用例】

- ■長さが3m程度のコンクリート二次製品フリューム
- ■目地の間隔が3m程度の現場打ちコンクリート水路
- ■目地やひび割れの開閉量が1mm未満のもの



ショーボンドマテリアル 株式会社

施工手順

●ひび割れ、目地の周辺部の清掃

- ▼ひび割れや目地に沿って、HBテープを貼る範囲(約15cm程度の幅)を、高 圧(7MPa程度)やワイヤーカップ、ワイヤーブラシなどで処理し、泥や塵埃、 コンクリートの脆弱部を除去します。
- ▼ HB テープを貼る範囲をガムテープなどでマスキングします。

2貼付け用接着剤の塗布

- ▼ショーボンドHBの主剤(赤缶:白色グリース状)と硬化剤(青缶:黒色グリース状)を重量比で2:1で計量して撹拌容器に移し、均一なグレー色になるまで撹拌します。
- ▼撹拌したショーボンドHBをゴムベラなどで、コンクリートの貼付け面に塗 布します
 - ※貼付け面の凹凸度合いによって、塗布量が異なります(ショーボンドHB を300g/m 塗布する場合には、約2mm程度の凹凸面に対応できます)。

❸HBテープの貼付

- ▼ HBテープに空気だまり、シワ、浮きができないように、注意して貼付けます。
- ▼隅角部は特にHBテープが浮きやすいため、注意してください。

❸完成

▼ショーボンドHBが硬化した後(約1日後)に、HBテープの保護フィルムを剥がします。



●目地の周辺部の清掃



❷貼付け用接着剤の塗布



❸HBテープの貼付け



母保護フィルムの除去/完成

ショーボンド HB テープ/ショーボンド HB

■ HBテープ(超耐候性ラミネートフィルムテープ)

●形 状:135mm(幅)×10m(長さ)/巻

●構成:3層構造ラミネートフィルム

(保護フィルム*1+超耐候性フッ素フィルム+補強繊維)

※1: 保護フィルムは、施工時に貼付け用接着剤による汚れを防止するためのフィルムです。

■ショーボンド HB (貼付け用接着剤 《貯蔵安定期間は、未使用、冷暗所保存で12ヶ月です》)

■可使時間の目安と貼付け有効時間

出仕		冬用(W)	夏用(S)			
半世	5℃	10°C	20°C	15°C	20°C	35℃
分	45	40	25	60	45	18
時間	4.0	3.0	2.5	3.0	2.5	1.0
時間	15.5	10	6	10.5	7.5	3
		分 45 時間 4.0	分 45 40 時間 4.0 3.0	分 45 40 25 時間 4.0 3.0 2.5	単位 5℃ 10℃ 20℃ 15℃ 分 45 40 25 60 時間 4.0 3.0 2.5 3.0	単位 5℃ 10℃ 20℃ 15℃ 20℃ 分 45 40 25 60 45 時間 4.0 3.0 2.5 3.0 2.5

[※]各時間は目安を表し、保証するものではありません。



▲荷姿:1セット

- ■HBテープ:135mm(幅)×10m(長さ)/巻
- ■ショーボンド HB:3kg セット
- ❖HBテープ、ショーボンドHBの単品販売もございます。

■製造元

ショーボンドマテリアル 株式会社

〒350-0833 埼玉県川越市芳野台 2-8-10 TEL.049(225)5611(代表)

https://www.sb-material.co.jp

■販売元

ショーボンド建設株式会社

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-8 TEL.03(6861)8101(代表)

https://www.sho-bond.co.jp

★品質改良のため、製品規格の一部を変更する場合がありますので、ご了承ください。

●取扱店