

特殊軽量エポキシ樹脂系 簡易断面修復材


SHO-BOND L/17

L putty



▶工法概要

- 比重が小さく軽量であるため、1回の充てんで 垂直面や天井面に厚付けが可能です。
- 練り混ぜ作業に機械が不要であるため、 簡単に施工が可能です。
- 耐久性や耐薬品性に優れるエポキシ樹脂の特性を 活かしたコンクリート補修材です。



ショーボンド レバテ 特殊軽量エポキシ樹脂系簡易断面修復材

特長

●簡単に厚付け可能

比重が0.70と軽量のため、垂直面は50mmまで、天井面には30mmまで一度に厚付けできます。

2練り混ぜ機械が不要

手での混合が可能です。

施工方法

●接着面の処理

接着面のぜい弱部、ほこりなどをワイヤーブラシ、ハンマーなどで除去し、清浄な面にします。

2 プライマー噴霧

接着面にプライマーとして、「かため太郎(オバナヤ・セメンテックス(株))」を必ず噴霧します。

3 混練

主剤と硬化剤の配合比は重量比で2:1です。全量練り上げると0.68Lになります。全量を混合する場合は、主剤容器に全量の硬化剤を入れて下さい。均一な色になるまで、主剤と硬化剤を混合してください。

4 充てん

プライマーが乾燥するまでに(噴霧直後~30分以内)、 Lパテを所定の面まで手または金ゴテで押さえつけ ながら充てんします。混合後は可使時間内に施工箇 所へ充てんしてください。

日仕上げ

Lパテを充てんした後、表面を手または金ゴテで入念

に仕上げます。

6 養生

完全に硬化するまで雨掛かりなどから保護してください。



- プライマーの塗布前に接着面が濡れている場合 は乾燥させてください。
- Lパテの混合は手で行うため、必ずゴム手袋を使用してください。

■可使時間/硬化時間の目安

試験項目	5℃	10℃	20	35℃
可使時間 (分)	180	80	45	18
硬化時間(時間)	17	9	4	2

■荷姿

▶配合比(重量比) 主剤:硬化剤=2:1





▲主剤(320g) ▲硬化剤(160g) 合計(480g/0.68L)

■外観性状

- ▶ 主剤 灰色/ペースト状
- 硬化剤 濃灰色/ペースト状

灰色/ペースト状

▶混合物





▲主剤 (320g)

▲硬化剤(160g)

規格

■製品規格

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K 7112	20℃ 7日	_	0.70±0.15
可使時間	温度上昇法	20°C	分	30以上
圧縮降伏強さ	JIS K 7208	20°C 7⊟	N/mm²	24以上
曲げ強さ	JIS K 7203	20°C 7⊟	N/mm ²	11以上
付着強さ**	JIS A 6909	20°C 7⊟	N/mm ²	2.0以上

※プライマーに「かため太郎(オバナヤ・セメンテックス(株))」を使用。

★品質改良のため、製品規格の一部を変更する場合がありますので、ご了承ください。

■製造デ

ショーボンドマテリアル 株式会社

〒350-0833 埼玉県川越市芳野台 2-8-10 TEL. 049 (225) 5611 (代表)

■販売元

ショーボンド建設株式会社

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-8 TEL.03(6861)8101(代表)

●取扱店