

| | |
|---------|--|
| 系 統 | 2液型エポキシ樹脂系接着剤 |
| 特 長 | 1) 適度な揺変性を有し、作業性に優れる。 2) コンクリート、鉄に対する接着性に優れる。 |
| 用 途 | 1) 鉄骨ブレース接着工法用 圧入タイプシール材 |
| 配 合 比 | 主 剤：硬化剤 = 7：3 (重量比) |
| 荷 姿 | 10kgセット (主剤/7.00kg、硬化剤/3.00kg) |
| 外 観 性 状 | 主 剤…白色グリース状 硬化剤…黒色グリース状 混合物…灰白色グリース状 |

可使時間の目安

| タ イ プ | 冬用 (W) | | | 夏用 (S) | | |
|-------------|--------|----|----|--------|----|----|
| 温 度 [°C] | 5 | 10 | 20 | 15 | 20 | 35 |
| 可 使 時 間 [分] | 120 | 90 | 30 | 90 | 80 | 20 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| 比 重 | 1.2 (硬化物) |
| 貯蔵保証期間 | 12か月 (未使用、冷暗所保存) |
| 消防法による区分 | 主 剤 指定可燃物 可燃性固体類 硬化剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの) |
| 日本接着剤工業会 ノンホルムアルデヒド 製 品 登 録 | Sタイプ：JAIA-007835 F☆☆☆☆ Wタイプ：JAIA-007836 F☆☆☆☆ |
| 毒物及び劇物 取 締 法 | 主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない |
| 使 用 方 法 | 1) 主剤、硬化剤を配合比に従って、秤量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機等で均一になるまで十分に混合攪拌する。 |
| 使用上の注意 | 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去) 2) グリース状なので、混合むらがないように十分に混合攪拌する。 3) 可使時間内に接着作業を終了する。 4) シンナーや水を混入して使用しない。 |

| |
|---|
|  注 意 |
|---|

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 健康上、注意を要する物質を含有しています。 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。 |
|--|