

系	統	2液型エポキシ樹脂系打継ぎ用接着剤
特	長	1) 新旧コンクリート、モルタルの打継ぎ接着性に優れる。 2) 接着耐久性に優れる。 3) 塗布作業性に優れる。
用	途	1) 新旧コンクリートの打継ぎ、嵩上げ用 2) コンクリートとモルタルの肌わかれ防止用
配	合 比	主 剤：硬化剤 = 7：3 (重量比)
荷	姿	1kgセット (主剤/0.70kg、硬化剤/0.30kg) 10kgセット (主剤/7.00kg、硬化剤/3.00kg)
外	観 性 状	主 剤…灰白色粘稠液状 硬化剤…黄褐色粘稠液状 混合物…灰褐色粘稠液状

可使時間の目安

タ イ プ	冬 用 (W)		夏 用 (S)	
温 度 [°C]	5	15	20	30
可 使 時 間 [分]	90	60	50	30
打 設 有 効 時 間 [時間]	5	3	3	1.5

比	重	1.30±0.10 (硬化物)
標	準 使 用 量	0.8～1.2 kg/m ² (刷毛塗り)
貯	蔵 保 証 期 間	12か月 (未使用、冷暗所保存)
消	防 法 に よ る 区 分	主 剤 危険物 第4類 第3石油類 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類
日	本 接 着 剤 工 業 会 ノ ン ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 製 品 登 録	Sタイプ：JAIA-005053 F☆☆☆☆ Wタイプ：JAIA-005054 F☆☆☆☆
毒	物 及 び 劇 物 取 締 法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当する

使	用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) 刷毛、ゴムベラなどで打継ぎ面に塗布する。 4) 打設有効時間内にコンクリート（モルタル）を打設する。 5) コンクリート（モルタル）の養生を行う。
---	-------	---

使	用 上 の 注 意	1) 接着面の表面処理を十分に行う。（レイタンス、汚れ、水分の除去） 2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。 3) 可使時間内に塗布作業を終了する。 4) シンナーや水を混入して使用しない。 5) 打設有効時間内に、セメントコンクリートの打設を終了する。
---	-----------	--

⚠ 注 意

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 健康上、注意を要する物質を含有しています。 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 詳細については安全データシート（SDS）を参照してください。 |
|--|