

系	統	2液型エポキシ樹脂系打継ぎ用接着剤
特	長	1) 新コンクリート打設までの「打設有効時間」を11時間(20℃)有する。 2) 新旧コンクリート、モルタルの打継ぎ接着性に優れる。 3) 塗布作業性に優れる。
用	途	1) 新旧コンクリートの打継ぎ、嵩上げ用 2) コンクリートとモルタルの肌わかれ防止用
配	合 比	主 剤：硬化剤 = 3：1 (重量比)
荷	姿	10kgセット (主剤/7.50kg、硬化剤/2.50kg)
外	観 性 状	主 剤…灰白色粘稠液状 硬化剤…黄褐色粘稠液状 混合物…灰褐色粘稠液状

## 可使時間の目安

タ イ プ	通 年 用		
温 度 [℃]	15	20	30
可使時間 [分]	90	70	40
打設有効時間[時間]	20	11	6

比	重	1. 30±0.10 (硬化物)
標	準 使用量	0.8～1.2 kg/m <sup>2</sup> (刷毛塗り)
貯	蔵 保証期間	18か月 (未使用、冷暗所保存)
消	防 法 による 区 分	主 剤 危険物 第4類 第3石油類 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類
日	本接着剤工業会 ノンホルムアルデヒド 製 品 登 録	J A I A - 0 0 2 8 9 3 F☆☆☆☆
毒	物 及び劇物 取 締 法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない
使	用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 計量した主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) 刷毛、ゴムベラなどで打継ぎ面に塗布する。 4) 打設有効時間内にコンクリート(モルタル)を打設する。 5) コンクリート(モルタル)の養生を行う。
使	用上の注意	1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去) 2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。 3) 可使時間内に塗布作業を終了する。 4) シンナーや水を混入して使用しない。 5) 打設有効時間内に、セメントコンクリートの打設を終了する。

 注 意
---

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>健康上、注意を要する物質を含有しています。</li> <li>皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。</li> <li>取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。</li> <li>詳細については安全データシート(SDS)を参照してください。</li> </ol> |
|--|