

系 統	2液型エポキシ樹脂系モルタル用結合材
特 長	1) 耐衝撃性、耐摩耗性に優れる。 2) 着色が可能である。 3) 接着性に優れ、骨材、ガラス繊維に対して濡れ効果に優れる。 4) コンクリート、アスコンに対する接着性に優れている。
用 途	1) SBモルタルA用結合材 2) SBモルタルA用プライマー
配 合 比	主 剤：硬化剤 = 7：3（重量比）
荷 姿	10kgセット（主剤／7.00kg、硬化剤／3.00kg）
外 観 性 状	主 剤…淡白色液状 硬化剤…淡黄褐色透明液状 混合物…淡黄色液状

可使時間の目安

タ イ プ	冬 用 (W)		夏 用 (S)	
温 度 [°C]	5	15	20	30
可 使 時 間 [分]	90	40	50	25

比 重	1.12±0.05（硬化物）
貯蔵保証期間	12か月（未使用、冷暗所保存）
消防法による区分	主 剤 危険物 第4類 第3石油類 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類
毒物及び劇物取締法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない
使用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) SBモルタルAの配合にしたがって、骨材との練り混ぜを行う。 4) プライマーとして使用する場合は、刷毛などで打設面に塗布する。 5) 着色する場合は、レジファルト用顔料を#303A 10kgに対し1袋添加し、攪拌機を用いて均一になるまで混合攪拌する。
使用上の注意	1) 接着面の表面処理を十分に行う。（レイタンス、汚れ、水分の除去） 2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。 3) 可使時間内に作業を終了する。 4) シンナーや水を混入して使用しない。

**⚠ 注 意**

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については安全データシート（SDS）を参照してください。