

系 統	2液型エポキシ樹脂系モルタル用結合材
特 長	1) コンクリート、アスコンとの接着性に優れる。 2) 耐摩耗性に優れる。 3) 耐候性に優れる。 4) 寸法安定性に優れる。
用 途	1) SBモルタルC用結合材 2) SBモルタルC用プライマー
配 合 比	主 剤：硬化剤 = 1：1 (重量比)
荷 姿	10kgセット (主剤/5.00kg、硬化剤/5.00kg)
外 観 性 状	主 剤…無色透明液状 硬化剤…黒色液状 混合物…黒色液状

可使時間の目安

タ イ プ	冬 用 (W)		夏 用 (S)	
温 度 [°C]	5	15	20	30
可 使 時 間 [分]	60	30	30	15

比 重	1.20±0.05 (硬化物)
貯蔵保証期間	12か月 (未使用、冷暗所保存)
消防法による区分	主 剤 危険物 第4類 第3石油類 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類
毒物及び劇物取締法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当する
使用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) SBモルタルCの配合にしたがって、骨材との練り混ぜを行う。 4) プライマーとして使用する場合は、刷毛などで打設面に塗布する。
使用上の注意	1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去) 2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。 3) 可使時間内に作業を終了する。 4) シンナーや水を混入して使用しない。

⚠ 注 意

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 健康上、注意を要する物質を含有しています。 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。 |
|--|