

系 統	2液型エポキシ樹脂系アラミド繊維シート用含浸接着剤
特 長	1) アラミド繊維に対する含浸接着性に優れる。 2) 耐水性、耐薬品性、耐アルカリ性に優れる。 3) 強力な接着力と優れた機械的性質を有する。 4) 上塗り塗料との付着性に優れる。
用 途	1) アラミド繊維を用いた各種コンクリート構造物の補修用 2) 阪神高速道路公団 繊維シート用接着剤適合品
配 合 比	主 剤：硬化剤 = 2：1 (重量比)
荷 姿	5kgセット (主剤/3.33kg、硬化剤/1.67kg)
外 観 性 状	主 剤…淡白色粘稠液状 硬化剤…緑色粘稠液状 混合物…緑色粘稠液状

可使時間の目安

タ イ プ	冬 用 (W)		夏 用 (S)	
温 度 [℃]	5	15	20	30
可使時間[分]	60	30	60	30

比 重	1.1 (硬化物)
貯蔵保証期間	12か月 (未使用、冷暗所保存)
消防法による区分	主 剤 危険物 第4類 第3石油類 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類
毒物及び劇物取 締 法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない
使 用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) ローラー等で接着面に塗布し、アラミド繊維を貼り、含浸・脱泡ローラーで気泡や余分な樹脂をしごきとる。
使用上の注意	1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去) 2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。 3) 可使時間内に作業を終了する。 4) シンナーや水を混入して使用しない。

⚠ 注 意

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 健康上、注意を要する物質を含有しています。 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。 |
|--|