

系	統	2液型柔軟アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料
特	長	1) 耐候性に優れ、光沢保持性に優れる。 2) 柔軟で伸びに優れる。 3) 耐水、耐塩水性に優れる 4) 中塗り塗料との付着性に優れる。 5) 乾燥が速い。
用	途	1) コンクリート構造物の保護ライニングの耐候性上塗り塗料 2) 各種塗装材の保護と美装
配	合 比	主 剤：硬化剤 = 8：1
荷	姿	18kgセット（主剤／16kg、硬化剤／2kg）
外	観 性 状	主 剤…各色液状 硬化剤…無色透明液状

可使時間の目安
塗装間隔の目安

温 度 [°C]		5	10	20	30
可使時間 [時間]		10	7	5	3
塗装間隔	最短[時間]	16	1	1	1
	最長 [日]	5	3	3	3

比	重	1.15（塗料比重）
標	準 塗 布 量	0.12kg/m ²
使	用 シンナー	AU-1シンナー 30～50%（刷毛塗り）
貯	蔵 保 証 期 間	12か月（未使用、冷暗所保存）
消	防 法 に よ る 区 分	主 剤 危険物 第4類 第2石油類 硬化剤 危険物 第4類 第1石油類
毒	物 及 び 劇 物 取 締 法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない
使	用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 色むらが生じないように、均一に混合攪拌する。 3) 刷毛、ローラー等で塗布する。
使	用 上 の 注 意	1) 汚れ、油等の付着した塗膜への塗装は避ける。 2) 湿潤面への施工は避ける。 3) 原則として気温5℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。 4) 可使時間内に塗装作業を終了する。 5) 塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。

⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については安全データシート（SDS）を参照してください。