

系 統 2液型エポキシ樹脂系接着剤

特 長 1) 適度な揺変性を有し、作業性に優れる。
2) コンクリート、鉄に対する接着性に優れる。
3) 湿潤面に対する接着性に優れる。

用 途 1) あと施工アンカー定着用接着剤

配 合 比 主 剤：硬化剤 = 7：3 (重量比)

荷 姿 10kg セット (主剤／7.00kg、硬化剤／3.00kg)

外 観 性 状 主 剤…白色グリース状
硬化剤…黒色グリース状
混合物…灰白色グリース状

可使時間の目安

タ イ プ	冬用 (W)			夏用 (S)		
温 度 [℃]	5	10	20	15	20	35
可 使 時 間 [分]	120	90	30	90	80	20

比 重 1.20±0.20 (硬化物)

貯蔵保証期間 12か月 (未使用、冷暗所保存)

消 防 法 による 主 剤 指定可燃物 可燃性固体類
区 分 硬化剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)

日本接着剤工業会 Sタイプ：J A I A-007831 F☆☆☆☆
ノンホルムアルデヒド Wタイプ：J A I A-007832 F☆☆☆☆
製 品 登 録

毒 物 及 び 劇 物 主 剤 該当しない
取 締 法 硬化剤 該当しない

使 用 方 法 1) 主剤、硬化剤を配合比に従って、秤量して使用する。
2) 主剤、硬化剤を攪拌機等で均一になるまで十分に混合攪拌する。

使用上の注意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去)
2) ボアホール内に水がある場合は、ブロアー、ウエス拭き等で浮き水を除去する。
3) グリース状なので、混合むらがないように十分に混合攪拌する。
4) 可使時間内に充填・接着作業を終了する。
5) シンナーや水を混入して使用しない。

⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。