

系	統	2液型エポキシ樹脂系注入接着剤
特	長	1) 粘度が低く、微細なひび割れへの注入作業性に優れる。 2) コンクリートに対する接着性に優れる。
用	途	1) コンクリート構造物のひび割れ注入補修用 2) 旧建設省総合技術開発プロジェクト コンクリートの耐久性向上技術の開発 平成元年5月 アルカリ骨材反応被害構造物(土木)の補修・補強指針(案) 注入材の品質規格 1種適合品 3) J I S A 6 0 2 4 硬質形エポキシ樹脂(低粘度形) 規格適合品
配	合 比	主 剤 : 硬化剤 = 7 : 3 (重量比)
荷	姿	1kg セット (主剤/0.70kg、硬化剤/0.30kg) 5kg セット (主剤/3.50kg、硬化剤/1.50kg)
外	観 性 状	主 剤…無色透明液状 硬化剤…淡黄色透明液状 混合物…淡黄色透明液状

可使時間の目安

タ イ プ	冬用 (W)		夏用 (S)	
温 度 [°C]	5	15	20	30
可 使 時 間 [分]	100	50	100	50

比	重	1.15±0.05 (硬化物)
貯	蔵保証期間	12か月 (未使用、冷暗所保存)
消	防 法 による 区 分	主 剤 危険物 第4類 第3石油類 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類
日	本接着剤工業会 ノンホルムアルデヒド 製 品 登 録	Sタイプ: J A I A - 0 0 9 4 2 0 F☆☆☆☆ Wタイプ: J A I A - 0 0 9 4 2 1 F☆☆☆☆
毒	物 及 び 劇 物 取 締 法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当する
使	用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) BLインジェクターまたはDDインジェクターを用いて、ひび割れに注入する。
使	用 上 の 注 意	1) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。 2) 可使時間内に作業を終了する。 3) シンナーや水を混入して使用しない。

⚠ 注 意

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 健康上、注意を要する物質を含有しています。 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。 |
|--|