- 系 統 超速硬コンクリート
- 特 長 1) 急速施工や早期交通開放が可能 (施工後 3 時間で 2.4 N/mm^2 以上の圧縮強度が得られる)。
2) 作業性の高い製品パッケージと安定した品質を確保。
3) 専用のモービル車が不要。

用 途 伸縮継手・床版などのコンクリート補修用材料

名 称	ミニパック (21L セット)	ベースパック (150L セット)
粉体	25.0kg/袋	332.8kg/袋
専用骨材	22.0kg/袋	
コンパクトジェット 専用セッター	1 kg/袋	
CPJ-L 仕上げ養生剤	4 kg/缶、18 kg/缶	

外 観 性 状 ベースパック、ミニパック…プレミックス粉体、骨材
混合物…灰色粘稠状 (コンクリート状)
コンパクトジェット専用セッター…白色顆粒状 仕上げ養生剤…白色液体

可使時間の目安
および配合

	ミニパック (1 セットあたり)			ベースパック (1 セットあたり)		
	5~15	15~25	25~35	5~15	15~25	25~35
コンクリート温度[°C]	5~15	15~25	25~35	5~15	15~25	25~35
コンパクトジェット専用セッター 投入量[g]※	8~23	9~30	15~55	60~160	65~210	110~390
練混ぜ水量[kg]※	3.36~3.75			23.8~26.6		
可使時間[分]	約 20~30					

※詳しくは施工要領書を参照して下さい。

品質保証期間 ミニパック、ベースパック : 製造後 3 か月 (未開封、冷暗所保存)
CPJ-L 仕上げ養生剤 : 製造後 9 か月 (未開封、冷暗所保存)

消防法による区分 いずれの成分も該当しない

毒物及び劇物取 締 法 いずれの成分も該当しない

- 使用 方 法
- 1) 材料の温度確認を行い、コンパクトジェット専用セッターの添加量を決定する。
 - 2) コンパクトジェット専用セッターを練り混ぜ水に溶かす。
 - 3) ベースパック (ミニパック) をミキサーに投入する。
 - 4) コンパクトジェット専用セッターを溶かした水をミキサーに投入し、3~8 分程度攪拌し、排出、打設を行う。
 - 5) 傾動ミキサーを使用する場合は、ミキサーにセッターを溶かした水を先に入れてからミニパックを投入し、4~5 分程度攪拌を行う。
 - 6) 仕上げ補助剤を使用する場合は、CPJ-L 仕上げ養生剤 1 : 清水 4 の割合で希釈したものを 0.15 kg/m^2 を限度として散布する。過剰散布はひび割れの原因となるため、過剰に散布しないこと。

- 使用上の注意
- 1) 使用材料は水、湿気の少ない場所に保管してください。
 - 2) 夏場は直射日光を避けてください。
 - 3) 開封した材料は早めに使い切るようにしてください。
 - 4) 室内保管ができない場合は、パレット等を敷地から離れた状態で、ブルーシート等で覆って保管してください。

⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。