

系 統	2液型エポキシ樹脂系接着剤
特 長	1) 強く伸びる塗膜を形成し、連続繊維シートを使用せずにコンクリートのはく落を防止する。
用 途	1) クリアガードワン工法用エポキシ樹脂系接着剤
配 合 比	主 剤：硬化剤 = 3：1 (重量比)
荷 姿	10kg (主 剤／7.50kg、硬化剤／2.50kg)
外 観 性 状	主 剤…淡白色グリース状 硬化剤…淡黄色グリース状 混合物…緑白色グリース状

## 可使時間の目安

タ イ プ	冬用 (W)		夏用 (S)		
	温 度 [°C]	5	20	15	20
可 使 時 間 [分]	50	20	50	40	20

比重 (参考値)	1.15 ± 0.05 (硬化物)
標準使用量	1.4 kg/m <sup>2</sup>
貯蔵保証期間	12か月 (未使用、冷暗所保存)
消防法による 危険物区分	主 剤 危険物 第4類 第3石油類 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類
毒物及び劇物 取 締 法	主 剤 該当しない 硬化剤 Sタイプ：該当する、Wタイプ：該当しない
使用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) クリアガードワン工法の施工要領書を熟読し、施工する。
使用上の注意	1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去) 2) 接着面に浮き水がある場合は、浮き水を除去し、乾燥させる。 3) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。 4) 可使時間内に塗布作業を終了する。 5) シンナーや水を混入して使用しない。

⚠ 注 意
-------

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>健康上、注意を要する物質を含有しています。</li> <li>皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。</li> <li>取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。</li> <li>詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。</li> </ol> |
|--|