

系	統	2液性フッ素樹脂系上塗り塗料
特	長	1) 塗布後の乾燥が早い。 2) 透明性に優れる。 3) 耐候性に優れる。
用	途	1) クリアガードワン、クリアガードワンG、クリアプロテクト、PVMII工法 (橋梁) 用上塗り塗料
配	合 比	主 剤 : 硬化剤 = 10 : 1 (重量比)
荷	姿	16.5kg (主剤/15kg, 硬化剤/1.5kg) 4.4kg (主剤/4kg, 硬化剤/0.4kg)
外	観 性 状	主 剤・・・無色透明液状 硬化剤・・・無色透明液状

可使時間の目安

タ イ プ	通 年 用			
温 度 [°C]	5	10	20	30
可 使 時 間 [時間]	10	9	8	5

塗 装 間 隔	クリアプロテクト：2時間～7日 クリアガードワン、クリアガードワンG、PVM：指触乾燥～7日
比 重	1.02
標 準 使 用 量	0.12kg/m ² ×1回
使用シンナー	クリアトップーシンナー 0～10% (刷毛塗) ※ ※クリアプロテクトへの使用時はシンナー不要
貯蔵保証期間	24か月 (未使用、冷暗所保存)
消 防 法 に よ る 区 分	主 剤 危険物 第4類 第2石油類 非水溶性 硬化剤 危険物 第4類 第1石油類 非水溶性 シンナー 危険物 第4類 第2石油類 非水溶性

毒物及び劇物 取 締 法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない
-----------------	------------------------

使 用 方 法	1) 下地に付着しているほこり、泥、油脂類はシンナー、ワイヤーブラシ等で除去する 2) 刷毛、ローラー等で塗布する。
---------	---

使用上の注意	1) 施工2～3時間以内に降雨が予想され場合は塗装を避ける。 2) 湿潤面への施工は避ける。 3) 原則として気温5℃以下、湿度80%以上での施工は避ける。 4) 可使時間内に塗装作業を終了する。 5) 塗装時は換気を十分に行い火気厳禁とする。 6) NEXCO トンネルに使用する際はクリアトップ難燃化剤を使用する。
--------	--

⚠ 注 意

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 健康上、注意を要する物質を含有しています。 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。 |
|--|