

系	統	2液性フッ素樹脂系上塗り塗料
特	長	1) 塗布後の乾燥が早い。 2) 透明性に優れる。 3) 耐候性に優れる。
用	途	1) クリアガードワン、クリアプロテクト上塗り塗料
配	合 比	主 剤：硬化剤＝10：1（重量比）
荷	姿	16.5kg（主剤/1.5kg, 硬化剤/1.5kg） 4.4kg（主剤/4kg, 硬化剤/0.4kg）
外	観 性 状	主 剤・・・無色透明液状 硬化剤・・・無色透明液状

可使時間の目安

温 度 [°C]	5	10	20	30
可 使 時 間 [時間]	10	9	8	5

塗 装 間 隔	2時間以上, 7日以内
比 重	1.02
標 準 使 用 量	0.12kg/m ² ×1回
使 用 シ ン ナ ー	クリアトップ-シンナー 0～10%（刷毛塗）
貯 蔵 保 証 期 間	24か月（未使用、冷暗所保存）
消 防 法 に よ る 区 分	主 剤 危険物 第4類 第2石油類 硬化剤 危険物 第4類 第1石油類
毒 物 及 び 劇 物 取 締 法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない
使 用 方 法	1) 下地に付着しているほこり、泥、油脂類はシンナー、ワイヤーブラシ等で除去する 2) 刷毛、ローラー等で塗布する。
使 用 上 の 注 意	1) 施工2～3時間以内に降雨が予想され場合は塗装を避ける。 2) 湿潤面への施工は避ける。 3) 原則として気温5℃以下、湿度80%以上での施工は避ける。 4) 可使時間内に塗装作業を終了する。 5) 塗装時は換気を十分に行い火気厳禁とする。

⚠ 注 意

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 健康上、注意を要する物質を含有しています。 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 詳細については安全データシート（SDS）を参照してください。 |
|--|