

系 統	2液無溶剤型エポキシ樹脂系パテ材
特 長	1) 無溶剤型パテ材である。 2) 紫外線劣化の抵抗性に優れる。
用 途	1) クリアクロス工法用パテ
配 合 比	主 剤 : 硬化剤 = 2 : 1 (重量比)
荷 姿	10kgセット (主剤/6.67kg、硬化剤/3.33kg)
外 観 性 状	主 剤…淡褐色パテ状 硬化剤…灰白色パテ状 混合物…灰白色パテ状

可使時間の目安
塗 装 間 隔

タイプ		夏用 (S)		冬用 (W)	
温 度 [°C]		20	30	5	20
可使時間 [分]		60	25	100	30
塗装間隔	最短 [時間]	1.8	1.2	3.2	1.2
	最長 [日]	7	7	7	7

比 重	1.45 ± 0.10 (硬化物)
標準使用量	0.20 kg/m ²
貯蔵保証期間	12か月 (未使用、冷暗所保存)
消防法による区分	主 剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの) 硬化剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)
毒物及び劇物取 締 法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない
使用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 計量した主剤、硬化剤を攪拌機で十分に混合攪拌する。 3) ゴムベラ、金ゴテ等で掻き取るように下地調整を行う。
使用上の注意	1) 接着面の表面処理を充分に行う。(レイタンス、汚れ、脆弱部の除去) 2) 結露等湿潤面への施工は避ける。 3) 可使時間内に塗装作業を終了する。 4) 塗装間隔が7日以上となる場合は、被塗面をサンドペーパー等で処理する。

⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。