

系	統	2液無溶剤型ポリウレア樹脂系パテ材
特	長	1) 無溶剤型パテ材。 2) クイックプライマー、ニュークリアクロスレジンとの接着性に優れる。
用	途	1) クリアクロス R 工法用パテ
配	合	比 主剤：硬化剤：粉体＝6：6：1
荷	姿	13kg セット (ニュークリアクロスレジン 主剤：6.0kg、硬化剤：6.0kg、粉体：1.0kg)
外	観	性 主剤…黄色パテ状 状 硬化剤…微黄色透明液状 粉体…白色粉体 混合物…灰白色グリース状

可使時間の目安

タイプ	Wタイプ			Sタイプ		
温度 [°C]	5	10	20	15	20	35
可使時間 [分]	25	25	25	25	25	25
硬化時間 [時間]	26	23	17	30	18	13

比	重	1.05 (硬化前混合物)
標	準	塗 布 量
貯	蔵	保 証 期 間
消	防	法 による
区	分	主 剤 指定可燃物 可燃性固体類 硬化剤 危険物 第4類 第4石油類 非水溶性 粉 体 非危険物
毒	物	及 び 劇 物
取	締	取 締 法
使	用	方 法
使	用	上 の 注 意



注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については安全データシート（SDS）を参照してください。