

系	統	2液型エポキシ樹脂系揺変性付与注入接着剤															
特	長	1) コンクリートに対する接着性に優れる。 2) 揺変性を付与しているため、ダレにくい。															
用	途	1) コンクリート構造物のひび割れ注入補修用 2) コンクリート躯体と外装材との浮きの部分の注入補修用 3) J I S A 6 0 2 4 硬質形エポキシ樹脂 (中粘度形) 規格適合品															
配	合 比	主 剤 : 硬化剤 = 2 : 1 (重量比)															
荷	姿	1kg セット (主剤/0.67kg、硬化剤/0.33kg) 5kg セット (主剤/3.33kg、硬化剤/1.67kg)															
外 観 性 状		主 剤…淡白色粘稠液状 硬化剤…淡黄色透明液状 混合物…淡黄色粘稠液状															
可使時間の目安		<table border="1"> <thead> <tr> <th>タ イ プ</th> <th colspan="2">冬用 (W)</th> <th colspan="2">夏用 (S)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温 度 [°C]</td> <td>5</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>可使時間 [分]</td> <td>90</td> <td>40</td> <td>70</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	タ イ プ	冬用 (W)		夏用 (S)		温 度 [°C]	5	15	20	30	可使時間 [分]	90	40	70	30
タ イ プ	冬用 (W)		夏用 (S)														
温 度 [°C]	5	15	20	30													
可使時間 [分]	90	40	70	30													
比 重		1.10 ± 0.10 (硬化物)															
貯蔵保証期間		12か月 (未使用、冷暗所保存)															
消防法による区分		主 剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性															
日本接着剤工業会 ノンホルムアルデヒド 製品登録		Sタイプ: J A I A - 0 0 9 4 2 2 F☆☆☆☆ Wタイプ: J A I A - 0 0 9 4 2 3 F☆☆☆☆															
毒物及び劇物 取 締 法		主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない															
使 用 方 法		1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) DDインジェクター、BLインジェクター、LLインジェクター等を用いて、ひび割れ等に注入する。															
使用上の注意		1) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。 2) 可使時間内に作業を終了する。 3) シンナーや水を混入して使用しない。															

⚠ 注 意

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 健康上、注意を要する物質を含有しています。 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。 |
|--|