

系	統	2液型エポキシ樹脂系揺変性付与注入接着剤															
特	長	1) コンクリートに対する接着性に優れる。 2) 揺変性を付与しているのでダレにくい。 3) 柔軟性に優れ、50%の伸びを有する。															
用	途	1) コンクリート構造物のひび割れ注入補修用 2) コンクリート躯体と外装材との浮きの部分の注入補修用 3) 旧建設省総合技術開発プロジェクト コンクリートの耐久性向上技術の開発 平成元年5月 アルカリ骨材反応被害構造物(土木)の補修・補強指針(案) 注入材の品質規格 2種適合品															
配	合	主 剤：硬化剤 = 7：3 (重量比)															
荷	姿	5kgセット (主剤/3.50kg、硬化剤/1.50kg) 10kgセット (主剤/7.00kg、硬化剤/3.00kg)															
外	観	主 剤…淡褐色粘稠液状 硬化剤…褐色粘稠液状 混合物…淡褐色粘稠液状															
可使時間の目安																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>タ イ プ</th> <th colspan="2">冬用 (W)</th> <th colspan="2">夏用 (S)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温 度 [°C]</td> <td>5</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>可使時間 [分]</td> <td>120</td> <td>50</td> <td>40</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	タ イ プ	冬用 (W)		夏用 (S)		温 度 [°C]	5	15	20	30	可使時間 [分]	120	50	40	20
タ イ プ	冬用 (W)		夏用 (S)														
温 度 [°C]	5	15	20	30													
可使時間 [分]	120	50	40	20													
比	重	1.15±0.05 (硬化物)															
貯蔵保証期間		12か月 (未使用、冷暗所保存)															
消防法による区分		主 剤 危険物 第4類 第3石油類 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類															
毒物及び劇物取締法		主 剤 該当しない 硬化剤 該当する															
使用	方	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) DDインジェクターまたはBLインジェクターを用い、ひび割れ等に注入する。															
使用上の注意		1) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。 2) 可使時間内に作業を終了する。 3) シンナーや水を混入して使用しない。															

⚠ 注 意
-------

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。</li> <li>2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。</li> <li>3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。</li> <li>4. 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。</li> </ol> |
|--|