SHO-BOND

# 製 品 説 明 書

## ショーボンド　Ｆ－１

*C19060*

系　　統　　２液型柔軟フッ素樹脂系上塗り塗料

特　　長　　１）耐候性に優れ、特に光沢保持性と保色性に優れる。
２）柔軟で伸びに優れる。
３）耐水、耐塩水性に優れる。
４）中塗り塗料との付着性に優れる。

用　　途　　１）コンクリート構造物の保護ライニングの超耐候性上塗り塗料
２）各種塗装材の保護と美装

配　合　比　　主　剤：硬化剤　＝　６：１　（重量比）

荷　　姿　　１６kgセット（主剤／１３．７０kg、硬化剤／２．３０kg）

外 観 性 状　　主　剤…各色液状
硬化剤…無色透明液状

可使時間の目安
塗 装 間 隔

| 温　　度　［℃］ | | ５ | １０ | ２０ | ３０ |
|---|---|---|---|---|---|
| 可 使 時 間［時間］ | | １０ | ７ | ５ | ３ |
| 塗装間隔 | 最短［時間］ | １６ | １６ | １６ | １６ |
| | 最長［日］ | ７ | ７ | ７ | ７ |

比　　重　　１．３１　（淡彩色塗料比重）

標 準 塗 布 量　　０．１２kg/㎡（刷毛塗り）

使用シンナー　　Ｆシンナー　０～５％（刷毛塗り）

貯蔵保証期間　　１２か月（未使用、冷暗所保存）

消防法による
区　　分　　主　剤　　危険物　第４類　第１石油類　非水溶性
硬化剤　　危険物　第４類　第２石油類　非水溶性
シンナー　危険物　第４類　第１石油類　非水溶性

毒物及び劇物
取 締 法　　主　剤　　該当しない
硬化剤　　該当しない
シンナー　該当しない

使 用 方 法　　１）セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。
２）色むらが生じないように、均一に混合撹拌する。
３）刷毛、ローラー等で塗布する。

使用上の注意　　１）汚れ、油等の付着した塗膜への塗装は避ける。
２）湿潤面への施工は避ける。
３）原則として気温５℃以下、湿度８５％以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。
４）可使時間内に塗装作業を終了する。
５）塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。

**⚠ 注　　意**

１．健康上、注意を要する物質を含有しています。
２．皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
３．取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
４．詳細については安全データシート（ＳＤＳ）を参照してください。