

系	統	2液型硬質フッ素樹脂系上塗り塗料
特	長	1) 耐候性に優れ、特に光沢保持性と保色性に優れる。 2) 乾燥が速い。 3) 耐水、耐塩水性、耐油性に優れる。 4) 中塗り塗料との付着性に優れる。
用	途	1) コンクリート構造物の保護ライニングの超耐候性上塗り塗料 2) CFRP工法用超耐候性上塗り塗料
配	合 比	主 剤：硬化剤 = 5：1 (重量比)
荷	姿	16kgセット (主剤/13.30kg、硬化剤/2.70kg)
外	観 性 状	主 剤…各色液状 硬化剤…無色透明液状

可使時間の目安  
塗装間 隔

温 度 [°C]		5	10	20	30
可使時間 [時間]		5	5	5	2
塗装間隔	最短[時間]	16	16	16	16
	最長 [日]	7	7	7	7

比	重	1.31 (淡彩色塗料比重)
標	準 塗 布 量	0.12kg/m <sup>2</sup> (刷毛塗り)
使	用 シンナー	Fシンナー 0～5% (刷毛塗り)
貯	蔵 保 証 期 間	12か月 (未使用、冷暗所保存)
消	防 法 に よ る 区 分	主 剤 危険物 第4類 第1石油類 硬化剤 危険物 第4類 第2石油類
毒	物 及 び 劇 物 取 締 法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない
使	用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 色むらが生じないように、均一に混合攪拌する。 3) 刷毛、ローラー等で塗布する。
使	用 上 の 注 意	1) 汚れ、油等の付着した塗膜への塗装は避ける。 2) 湿潤面への施工は避ける。 3) 原則として気温5℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。 4) 可使時間内に塗装作業を終了する。 5) 塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。

### ⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。