

|   |       |  |
|---|-------|--|
| 系 | 統     | 1成分型ウレタン樹脂系プライマー                           |
| 特 | 長     | 1) 鋼板面に対して、接着性に優れる。<br>2) 1液性のため、施工が容易である。 |
| 用 | 途     | 1) フィンガーシール、フィンガーシールII用プライマー               |
| 配 | 合 比   | 1液型  |
| 荷 | 姿     | 1kg セット                                    |
| 外 | 観 性 状 | 淡褐色液状                                      |

## 指触乾燥時間の目安

| タイプ       | 通 年 用 |    |    |    |
|-----------|-------|----|----|----|
| 温 度 [°C]  | 5     | 10 | 20 | 35 |
| 指触乾燥時間[分] | 120   | 60 | 45 | 30 |

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| 比 | 重               | 1.00±0.05 (液比重)  |
| 標 | 準 塗 布 量         | 鋼 板 面 : 0.1kg/m <sup>2</sup>   |
| 貯 | 蔵 保 証 期 間       | 6か月 (未使用、冷暗所保存)  |
| 消 | 防 法 に よ る 区 分   | 危険物 第4類 第1石油類 非水溶性   |
| 毒 | 物 及 び 劇 物 取 締 法 | 該当しない  |
| 使 | 用 方 法           | 1) 刷毛・ローラーなどで塗布する。   |
| 使 | 用 上 の 注 意       | 1) 塗布面に汚れ、水分、油分等が付着している場合、シンナー、アセトン等で除去する。<br>2) 原則として気温5℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。<br>3) 塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。 |

|       |
|-------|
| ⚠ 注 意 |
|-------|

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>健康上、注意を要する物質を含有しています。</li> <li>皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。</li> <li>取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。</li> <li>詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。</li> </ol> |
|--|