

系	統	2液型エポキシ樹脂系注入接着剤
特	長	1) コンクリート湿潤面や鋼材に対する接着性に優れる。 2) 極めて粘度が低く、微細な間隙への注入性に優れる。
用	途	1) コンクリート構造物の間隙注入補修用
配	合	比 主 剤：硬化剤 = 2：1 （重量比）
荷	姿	10kg セット （主剤／6.66kg、硬化剤／3.34kg） 1kg セット （主剤／0.67kg、硬化剤／0.33kg）
外	観	性 状 主 剤…無色透明液状 硬化剤…淡黄色透明液状 混合物…淡黄色透明液状

可使時間の目安

タ イ プ	通 年 用			
温 度 [°C]	5	10	20	35
可 使 時 間 [分]	240	230	70	16

比	重	1.15±0.05 （硬化物）
貯	蔵	保 証 期 間 18か月 （未使用、冷暗所保存）
消	防	法 による 主 剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性 区 分 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性
毒	物	及 び 劇 物 主 剤 該当しない 取 締 法 硬化剤 該当しない

使	用	方 法 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) ローラー・刷毛及び専用の注入器等を用いて、微細な隙間に注入する。
---	---	--

使	用	上 の 注 意 1) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。 2) 可使時間内に作業を終了する。 3) シンナーや水を混入して使用しない。
---	---	---

⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については安全データシート（SDS）を参照してください。