

|   |       |   |
|---|-------|---|
| 系 | 統     | 2液型エポキシ樹脂系含浸接着剤   |
| 特 | 長     | 1) 適度な揺変性を有し、作業性に優れる。<br>2) HBシート、HBテープの含浸接着性に優れる。                                  |
| 用 | 途     | 1) HBシートの含浸接着用<br>NEXCO 構造物施工管理要領「はく落防止性能の照査基準」適合<br>2) HBテープに使用する接着剤               |
| 配 | 合 比   | 主 剤：硬化剤 = 2：1 (重量比)   |
| 荷 | 姿     | 15kgセット (主剤/10.00kg、硬化剤/5.00kg)<br>3kgセット※(主剤/2.00kg、硬化剤/1.00kg)<br>※3kgセットはHBテープ専用 |
| 外 | 観 性 状 | 主 剤…白色グリース状<br>硬化剤…灰色グリース状<br>混合物…灰白色グリース状  |

可使時間

| タ イ プ       | 冬 用 (W) |    |    | 夏 用 (S) |    |    |
|-------------|---------|----|----|---------|----|----|
| 温 度 [°C]    | 5       | 10 | 20 | 15      | 20 | 35 |
| 可 使 時 間 [分] | 45      | 40 | 25 | 60      | 45 | 18 |

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| 比 | 重               | 1.3 (硬化物)  |
| 標 | 準 使 用 量         | 1.0kg/m <sup>2</sup>   |
| 貯 | 蔵 保 証 期 間       | 12か月 (未使用、冷暗所保存)   |
| 消 | 防 法 に よ る 区 分   | 主 剤 Sタイプ：指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)<br>Wタイプ：指定可燃物 可燃性固体類<br>硬化剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの) |
| 毒 | 物 及 び 劇 物 取 締 法 | 主 剤 該当しない<br>硬化剤 該当しない   |

|   |       |   |
|---|-------|---|
| 使 | 用 方 法 | 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。<br>2) 主剤、硬化剤を、攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。<br>3) ハイブリッドシート工法の施工要領を熟読し、施工する。 |
|---|-------|---|

|   |           |   |
|---|-----------|---|
| 使 | 用 上 の 注 意 | 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去)<br>2) グリース状なので、混合むらがないように十分に混合攪拌する。<br>3) 可使時間内に作業を終了する。<br>4) シンナーや水を混入して使用しない。<br>5) ハイブリッドシート工法では、貼り付け一回当たりの必要量を確認すると同時に、可使時間内に、含浸・接着作業を終了する。 |
|---|-----------|---|

### ⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については、安全データシート (SDS) を参照してください。