

系 統	2液無溶剤型エポキシ樹脂系プライマー															
特 長	1) コンクリート湿潤面や鋼材に対する接着性に優れている。 2) 極めて粘度が低く、微細なひび割れ（0.2mm以下）への含浸性に優れている。															
用 途	1) はく落防止工法（ハイブリッドシート工法）用プライマー 構造物施工管理要領「はく落防止性能の照査基準」適合															
配 合 比	主 剤：硬化剤 = 2：1 （重量比）															
荷 姿	15kgセット （主剤／10.00kg、硬化剤／5.00kg）															
外 観 性 状	主 剤…無色透明液状 硬化剤…淡黄色透明液状 混合物…淡黄色透明液状															
可使時間の目安	<table border="1"> <thead> <tr> <th>タ イ プ</th> <th colspan="4">通 年 用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温 度 [°C]</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>可使時間 [分]</td> <td>210</td> <td>140</td> <td>60</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>	タ イ プ	通 年 用				温 度 [°C]	5	10	20	30	可使時間 [分]	210	140	60	40
タ イ プ	通 年 用															
温 度 [°C]	5	10	20	30												
可使時間 [分]	210	140	60	40												
比 重	1.17 （硬化物）															
標準塗布量	0.15kg/m <sup>2</sup> （刷毛、ローラー）															
貯蔵保証期間	12か月 （未使用、冷暗所保存）															
消防法による区分	主 剤 危険物 第4類 第3石油類 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類															
毒物及び劇物取締法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない															
使用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) 刷毛、ローラーで塗布する。															
使用上の注意	1) 接着面の表面処理を十分に行う（レイタンス、汚れ、水分の除去） 2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。 3) 可使時間内に作業を終了する。 4) シンナーや水を混入して使用しない。															

 <b>注 意</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------

- |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。</li> <li>2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。</li> <li>3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。</li> <li>4. 詳細については安全データシート（SDS）を参照してください。</li> </ol> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|