

系 統	2液型エポキシ樹脂系モルタル用結合材
特 長	1) 湿潤面への接着性に優れる。 2) 硬化性に優れる。
用 途	1) 日本道路公団、床版上面補強対策工施工指針（案）（2003年10月改訂） 床版面繊維シート接着工に係わる施工指針 切削面不陸調整材の品質規格に適合するショーボンドJH-3モルタル（1：4）の結合材およびプライマー 2) JH-3モルタルの結合材およびプライマー
配 合 比	主 剤：硬化剤 = 2：1（重量比）
荷 姿	10kgセット（主剤／6.67kg、硬化剤／3.33kg）
外 観 性 状	主 剤…無色透明液状 硬化剤…淡黄色透明液状 混合物…淡黄色透明液状

可使時間の目安

タ イ プ	冬用 (W)		夏用 (S)	
温 度 [°C]	5	15	20	30
可使時間 [分]	40	20	20	7

比 重	1.25±0.10（硬化物）
貯蔵保証期間	18か月（未使用、冷暗所保存）
消防法による区分	主 剤 危険物 第4類 第3石油類 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類
毒物及び劇物取締法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当する
使用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) モルタルの配合にしたがって、モルタルの練り混ぜを行う。 4) プライマーとして使用する時は、刷毛などで打設面に塗布する。
使用上の注意	1) 接着面の表面処理を十分に行う。（レイタンス、汚れ、水分の除去） 2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。 3) 可使時間内に作業を終了する。 4) シンナーや水を混入して使用しない。

⚠ 注 意

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 健康上、注意を要する物質を含有しています。 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 詳細については安全データシート（SDS）を参照してください。 |
|--|