

系 統	2液型グリース状エポキシ樹脂系注入用接着剤
特 長	1) J I S A 6 0 2 4 硬質形エポキシ樹脂（高粘度形）規格適合品。 2) グリース状のため、注入箇所からの流出がない。 3) ダレにくく、作業性に優れる。
用 途	1) 建築物外壁の浮きモルタル補修注入材 2) 浮きタイル、浮き擬石の補修用注入材 3) 擁壁のクラック、空隙充填用注入材 4) ピンニング工法用注入材
配 合 比	主 剤：硬化剤 = 7：3 （重量比）
荷 姿	10kgセット（主剤／7.00kg、硬化剤／3.00kg）
外 観 性 状	主 剤…白色グリース状 硬化剤…黒色グリース状 混合物…灰白色グリース状

可使時間の目安

タ イ プ	冬用 (W)		夏用 (S)	
温 度 [°C]	5	15	20	30
可 使 時 間 [分]	60	30	60	30

比 重	1.15±0.10（硬化物）
貯蔵保証期間	12か月（未使用、冷暗所保存）
消防法による区分	主 剤 指定可燃物 合成樹脂類（その他のもの） 硬化剤 指定可燃物 合成樹脂類（その他のもの）
日本接着剤工業会 ノンホルムアルデヒド 製品登録	Sタイプ：J A I A - 0 0 2 9 1 5 F☆☆☆☆ Wタイプ：J A I A - 0 0 2 9 1 6 F☆☆☆☆
毒物及び劇物 取 締 法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当する
使 用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。
使用上の注意	1) グリース状なので、混合むらがないように十分に混合攪拌する。 2) 可使時間内に作業を終了する。 3) シンナーや水を混入して使用しない。 4) 注入を急速に行うと、浮きモルタルがはらみ破壊を生じる場合があるので注意する。

⚠ 注 意

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 健康上、注意を要する物質を含有しています。 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 詳細については安全データシート（SDS）を参照してください。 |
|--|