

系 統	2液型エポキシ樹脂系目地材
特 長	1) 優れた伸び能力を有する。 2) 揺変性を有し、勾配部の流し込み充てんに適する。 3) 電気絶縁性に優れる。
用 途	1) 空港パンケーキライトのリード線埋設用目地充てん（勾配部）
配 合 比	主 剤：硬化剤 = 2：1 （重量比）
荷 姿	1kgセット （主 剤／0.67kg、硬化剤／0.33kg） 10kgセット （主 剤／6.67kg、硬化剤／3.33kg）
外 観 性 状	主 剤…褐色粘稠液状 硬化剤…褐色粘稠液状 混合物…褐色粘稠液状

可使時間の目安

タ イ プ	通 年 用			
温 度 [°C]	5	10	23	35
可 使 時 間 [分]	18	16	8	4

比 重	1.02～1.60 （硬化物）
貯蔵保証期間	12か月（未使用、冷暗所保存）
消防法による区分	主 剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性
毒物及び劇物取締法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当する
使用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) 目地部に流し込み、充てんする。
使用上の注意	1) 接着面の表面処理を十分に行う。（レイタンス、汚れ、水分の除去） 2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。 3) 可使時間内に作業を終了する。 4) シンナーや水を混入して使用しない。 5) 油脂分は、シンナーをつけたウェス等で除去する。

 注 意

- | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 健康上、注意を要する物質を含有しています。 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 詳細については安全データシート（SDS）を参照してください。 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|