

系	統	2液型エポキシ樹脂系目地材
特	長	1) 硬化が速い。 2) コンクリート、金属との接着性に優れる。 3) 電気絶縁性に優れる。
用	途	1) 空港パンケーキライトの埋設 (速硬化型)
配	合 比	主 剤：硬化剤 = 7：3 (重量比)
荷	姿	1kgセット (主 剤/0.70kg、硬化剤/0.30kg) 5kgセット (主 剤/3.50kg、硬化剤/1.50kg)
外 観	性 状	主 剤…褐色粘稠液状 硬化剤…褐色液状 混合物…褐色粘稠液状

## 可使時間の目安

タ イ プ	冬 用 (W)		夏 用 (S)	
温 度 [°C]	5	15	20	30
可 使 時 間 [分]	15	10	10	5

比	重	1.02～1.40 (硬化物)
貯 蔵 保 証 期 間		12か月 (未使用、冷暗所保存)
消 防 法 に よ る 区 分	主 剤	危険物 第4類 第3石油類
	硬化剤	危険物 第4類 第3石油類
毒 物 及 び 劇 物 取 締 法	主 剤	該当しない
	硬化剤	該当しない
使 用 方 法		1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) 目地部に流し込み、充てんする。
使 用 上 の 注 意		1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去) 2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。 3) 可使時間内に作業を終了する。 4) シンナーや水を混入して使用しない。 5) 速硬化性であるため、可使時間内に、速やかに充てん作業を終了する。

⚠ 注 意
-------

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>健康上、注意を要する物質を含有しています。</li> <li>皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。</li> <li>取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。</li> <li>詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。</li> </ol> |
|--|