

系	統	アクリル系ポリマーディスパージョン
特	長	1) ポリマー粒子が0.2 μm 以下と小さく、下地コンクリートに浸透し、吸水防止作用、接着増強性に優れる。
用	途	1) NAモルタル用プライマー
配	合	比 1液性
荷	姿	16kg/缶
外	観	性状 乳白色透明液状
可使時間の目安		—
比	重	1.02 (液比重)
標準使用量		0.12kg/m ²
打	継	間 隔 指触乾燥～3日
貯蔵保証期間		6か月 (未使用、冷暗所保存)
消防法による区	分	非危険物
毒物及び劇物取	締	法 該当しない
使用	方	法 1) 仕上げ材の撤去、躯体の補修後下地処理を行う。 2) 下地処理はチッピング、または、サンダーケレン等による目荒らしを行う。 3) 塗布面の脆弱部、剥離剤、汚れ等の付着を阻害する可能性のあるものを除去する。 4) 塗布面に湧水や結露が生じていないことを確認し、NAプライマーをローラー噴霧器等で所定量塗布する。 5) 下地の凹凸にたまったNAプライマーは、ウエスやブロアーなどで十分取り除く。 6) NAプライマーの指触乾燥を確認した後、NAモルタルを打ち継ぐ。
使用上の注意		1) 3℃以上、40℃以下で保管する。 2) 一度凍結した材料は、使用しない。 3) 施工ムラがないように施工を行う。 4) 施工2～3時間以内に降雨が予想される場合は、直接雨水がかからないよう養生を行う。

⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については安全データシート（SDS）を参照してください。