

系 統 1液型ポリウレタン樹脂系プライマー

特 長 1) 浸透性に優れ、下地の表面を強固にする。
2) 湿潤面接着性に優れる。
3) 耐水、耐薬品性に優れる。
4) 防食被覆材 (NS-400) との付着性に優れる。

用 途 1) ショーボンドPSライニング工法用プライマー

配 合 比 1液型

荷 姿 16kg

外 観 性 状 褐色透明液状

塗 装 間 隔

温 度 [°C]		5	10	20	30
塗 装 間 隔	最短[時間]	8	4	2	1
	最長[時間]	48	24	24	24

比 重 0.95±0.05 (液比重)

標 準 塗 布 量 0.15kg/m²

貯 蔵 保 証 期 間 6か月 (冷暗所保管)

消 防 法 に よ る 区 分 危険物 第4類 第1石油類

毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 該当しない

使 用 方 法 1) 刷毛、ローラー等で塗布する。

使 用 上 の 注 意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイトンス、汚れの除去)
2) 原則として気温5°C以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。
3) 塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。

⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。