

系 統 ポリマーセメント系モルタル素地調整材 (エポキシエマルジョン)

特 長 1) コンクリートとの接着性に優れる。  
2) 良好な作業性を有する。

用 途 1) PSライニングシステムの下地調整材

配 合 比 主 材 : 硬化剤 : 水 = 4 : 1 : 0 ~ 0.2 (重量比)

荷 姿 25kgセット (主 材/20kg/袋 硬 化 剤/5kg)

外 観 性 状 主 材…黒褐色粉末状  
硬化剤…淡黄白色液状  
混合物…黒褐色モルタル状

可使時間の目安  
塗 装 間 隔

温 度 [ °C ]		5	10	20	30
可使時間 [ 時間 ]		8	4	2	1
塗装間隔	最短 [ 日 ]	1	1	1	1
	最長 [ 日 ]	7	7	7	7

標 準 塗 布 量 0.5 ~ 2.0kg/m<sup>2</sup> (膜厚約0.25 ~ 1mm)

貯 蔵 保 証 期 間 6か月 (凍結、直射日光を避け、屋内で貯蔵する)

消 防 法 に よ る 区 分 主 材 非危険物  
硬化剤 非危険物

毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 主 剤 該当しない  
硬化剤 該当しない

使 用 方 法 1) セット単位または配合比にしたがい、計量して使用する。  
2) 主材を容器の中に入れ、攪拌しながら硬化剤を注ぎ込み、均一なスラリー状になるまで攪拌する。  
3) 金ゴテ、ゴムベラ等で平滑に塗布する。

使 用 上 の 注 意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイトンス、汚れの除去)  
2) 下地への水打ちを十分に行い、ドライアウトを防ぐ。  
3) 躯体、雰囲気温度が5℃以下での施工は避ける。  
4) 夏期などドライアウトの恐れのある場合は、養生シートをかける。

### ⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。