

系	統	2液型 超柔軟型エポキシ樹脂系中塗り塗料
特	長	1) 塗膜の伸び能力に優れ、100%以上の伸び率を有する。 2) 下地への付着性に優れる。 3) 耐水、耐塩水性、耐薬品性に優れる。
用	途	1) コンクリート構造物の保護ライニング材
配	合 比	主 剤 : 硬化剤 = 8 : 1 (重量比)
荷	姿	13. 5kgセット (主剤/12. 0kg、硬化剤/1. 5kg)
外	観 性 状	主 剤…白色、グレー色液状 硬化剤…褐色透明液状

可使時間の目安  
塗装間 隔

温 度 [°C]		5	10	20	30
可使時間 [時間]		3	2. 5	2	1
塗装間隔	最短[時間]	24	16	16	10
	最長 [日]	7	7	7	7

比	重	1. 10±0. 10 (塗料比重)
標	準 塗 布 量	0. 35kg/m <sup>2</sup>
使	用 シンナー	ネオシンナー#30 0~5%
貯	蔵 保 証 期 間	12か月 (未使用、冷暗所保存)
消	防 法 に よ る 区 分	主 剤 危険物 第4類 第2石油類 硬化剤 危険物 第4類 第2石油類
毒	物 及 び 劇 物 取 締 法	主 剤 該当しない 硬化剤 劇物に該当
使	用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 色むらが生じないように、均一に混合攪拌する。 3) 刷毛、ローラー、スプレー等で塗布する。
使	用 上 の 注 意	1) 汚れ、油等の付着した塗膜への塗装は避ける。 2) 湿潤面への施工は避ける。 3) 原則として気温5°C以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。 4) 可使時間内に塗装作業を終了する。 5) 塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。

### ⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。