

系	統	2液型エポキシ樹脂系プライマー								
特	長	1) 無溶剤でありながら速乾性を有する。 2) カートリッジタイプのため混合攪拌が不要。 3) 有機溶剤を含まないため、低臭。								
用	途	ネオライナーEXライニング工法用速乾型プライマー ネオライナーEXシート工法用速乾型プライマー								
配	合 比	主剤：硬化剤＝1：1（体積比）								
荷	姿	6セット入／箱 1. 5L（1.69kg [※] ）／セット（カートリッジ） （主剤／0.75ℓ（0.890kg [※] ）硬化剤／0.75ℓ（0.803kg [※] ）） ※液比重により若干の増減あり								
外 観 性 状		主 剤：無色液体 硬化剤：淡黄色液体								
硬化時間の目安		<table border="1"> <thead> <tr> <th>温度（℃）</th> <th>5</th> <th>20</th> <th>35</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>硬化時間(分)</td> <td>210</td> <td>60</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	温度（℃）	5	20	35	硬化時間(分)	210	60	20
温度（℃）	5	20	35							
硬化時間(分)	210	60	20							
比 重		1.2（硬化物）								
標準使用量		0.30kg/m ² （ロス含まない、ロス率は10%程度）								
貯蔵保証期間		12か月（未使用、冷暗所保存）								
消防法による区分		主剤 第4類 引火性液体 第三石油類（非水溶性） 硬化剤 第4類 引火性液体 第三石油類（非水溶性）								
毒物及び劇物取 締 法		主剤 該当しない 硬化剤 該当しない								
使用 方 法		1) カートリッジにスタティックミキサーを取り付ける。 2) 専用塗装ガン（別売り）にセットする。 3) 空気圧、吐出量を調整する。 4) 30g程度の捨て打ちを行う。 5) 吹付作業を実施する。								
使用上の注意		1) 湿潤面への施工は避ける。 2) 気温5℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。 3) 長時間直射日光に当てない。紫外線により、主剤が硬化する。 4) 使用しない場合は、遮光性容器に保管する。 5) 湿気がこもらないように換気を行う。 6) 吹付の際には、ミストが飛ばない程度の空気圧、吐出量とする。 7) 塗装中断時、可使時間（2～6分）を過ぎるとスタティックミキサーの中で固まるため、その際にはスタティックミキサーを交換する。								

⚠ 注 意

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。 2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 4. 詳細については安全データシート（SDS）を参照してください。 |
|--|