

## ショーボンド ネオパテCF

C24040

系 統 2液無溶剤型エポキシ樹脂系パテ材

特 長 1) 無溶剤型パテ材である。  
2) CE(含浸接着剤)との付着性に優れている。

用 途 1) CFRP接着工法用下地調整材

配 合 比 主剤:硬化剤 = 2:1 (重量比)

荷 姿 10kgセット(主剤/6.67kg、硬化剤/3.33kg)

外 観 性 状 主剤…白色パテ状  
硬化剤…黒色パテ状  
混合物…灰色パテ状可使時間の目安  
塗装間隔

タ イ プ		冬 用 (W)			夏 用 (S)		
温 度 [°C]		5	10	20	15	20	35
可使時間 [分]		70	55	35	55	50	16
塗装間隔	最短[時間]	24	16	8	24	16	8
	最長 [日]	7	7	7	7	7	7

比 重 1.40±0.20 (硬化物)

標準使用量 0.5kg/m<sup>2</sup>

貯蔵保証期間 12か月(未使用、冷暗所保存)

消防法による区分 主剤 指定可燃物 可燃性固体類  
硬化剤 指定可燃物 合成樹脂類(その他のもの)毒物及び劇物取締法 主剤 該当しない  
硬化剤 該当しない使用方法 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。  
2) 色むらが無くなるまで、均一に混合攪拌する。  
3) ヘラ、ゴムコテ等を用いて、すりつけるように下地調整を行う。使用上の注意 1) 汚れ、油等の付着した塗膜への塗装は避ける。  
2) 湿潤面への施工は避ける。  
3) 原則として気温5°C以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。  
4) 可使時間内に塗装作業を終了する。  
5) 塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。

## ⚠ 注意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすことがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については安全データシート(SDS)を参照してください。