

系 統	2液無溶剤型エポキシ樹脂系プライマー
特 長	1) コンクリート湿潤面に対する接着性に優れている。 2) 耐水性, 耐アルカリ性に優れる。 3) 粘度が低く, 微細なひび割れ (0. 2mm 以下) への含浸性に優れている。
用 途	1) はく落防止工法 ニュークリアクロス工法用プライマー
配 合 比	主 剤 : 硬化剤 = 2 : 1 (重量比)
荷 姿	15kg セット (主剤 / 10. 0kg, 硬化剤 / 5. 00kg)
外 観 性 状	主 剤…白色透明液状 硬化剤…黄色透明液状 混合物…淡黄色透明液状

可使時間の目安

タ イ プ	通 年 用				
温 度 [°C]	5	10	15	20	35
可 使 時 間 [分]	90	90	90	90	20

比 重	1. 06 ± 0. 10 (硬化前混合物)
標準使用量	0. 15kg/m ² (刷毛、ローラー)
貯蔵保証期間	6か月 (未使用、冷暗所保存)
消防法による区分	主 剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性
毒物及び劇物取 締 法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない
使用 方 法	1) 主剤、硬化剤を配合比に従って、秤量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機等で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) 刷毛、ローラーで塗布する
使用上の注意	1) 接着面の表面処理を充分に行う。(レイタンス、汚れ、脆弱部の除去) 2) 接着面に浮水がある場合は、浮水を除去し、乾燥させる。 3) 可使時間内に塗装作業を終了する。 4) シンナーや水を混入して使用しない。

⚠ 注 意

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 健康上、注意を要する物質を含有しています。 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 詳細については製品安全データシート (SDS) を参照してください。 |
|--|