

系	統	2液溶剤型アクリルシリコン樹脂系艶消し塗料
特	長	1) 耐候性に優れる無黄変透明塗料である 2) 硬化後に艶の抑えられたマットな仕上がりになる。 3) 硬化後に透明な塗膜になる。
用	途	1) はく落防止工法 ニュークリアクロス工法用上塗り材
配	合	主 剤：硬化剤 ＝ 2：1 （重量比）
荷	姿	9kg セット （主剤／6.00kg、硬化剤／3.00kg）
外	観	主 剤…白色透明液状 硬化剤…淡黄色透明液体 混合物…白色透明液状

可使時間の目安

タ イ プ	通 年 用				
温 度 [℃]	5	10	15	20	35
可 使 時 間 [時間]	3	3	2	2	1

比	重	0.92±0.10 （硬化前混合物）
標	準	0.07kg/m ² （ハケ・ローラー）
貯	蔵	6か月 （未使用、冷暗所保存）
消	防	主 剤 危険物 第4類 第2石油類 非水溶性 区 分 硬化剤 危険物 第4類 第1石油類 非水溶性
毒	物	主 剤 該当しない 取 締 法 硬化剤 該当しない
使	用	1) 混合直前に主剤のみを電動攪拌機で2分以上攪拌する。 2) 主剤、硬化剤を配合比に従って、秤量して使用する。 3) 主剤、硬化剤を攪拌機等で均一になるまで十分に混合攪拌する。 4) ハケ、ローラーで塗布する。
使	上	1) 仕上げ材の硬化確認と接着面の確認（汚れ、脆弱部の除去）を行う。 2) 接着面に浮水がある場合は、浮水を除去し、乾燥させる。 3) 可使時間内に塗装作業を終了する。 4) 塗装間隔が7日以上となる場合は、被塗面をサンドペーパー等で処理する。

⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については製品安全データシート（SDS）を参照してください。