

系	統	シラン・シロキサン系表面含浸材
特	長	1) 無溶剤型であるため、有効成分が多く、コンクリート内部に深く浸透する。 2) 塗布によってコンクリートなどの被塗装体の外観を変化させない。 3) 早期 (20℃3 時間程度) に乾燥するため、養生時の天候急変による水掛かりの影響を受けにくい。 4) 浸透した含浸材は、コンクリート内部に固着し、吸水防止層を形成する。 5) 劣化因子浸透抵抗性に優れる。
用	途	1) コンクリート面の表面含浸材
配	合 比	1 液型
荷	姿	1 7 L
外 観 性 状		無色透明液状
可 使 時 間		—
密	度	0. 8 8 ± 0. 0 5 g/cm ³
標 準 塗 布 量		0. 1 7 6 kg/m ² (0. 2 0 /m ²)
貯 蔵 保 証 期 間		1 2 か月 (未使用、冷暗所保存)
消 防 法 に よ る 区 分		危険物 第4類 第2石油類 非水溶性
毒 物 及 び 劇 物 取 締 法		該当しない
使 用 方 法		1) 下地に付着しているほこり、泥、油脂類はシンナー、ワイヤーブラシ等で除去する。 2) 刷毛、ローラー、吹付機等で塗布する。
使 用 上 の 注 意		1) 使用可能な温度は0℃以上である。0℃未満の使用は避ける。 2) 風速5m/秒以上の場合は、施工面に風が当たらないよう養生等の対策を行った上で使用する。 3) コンクリートへの含浸は、コンクリートの含水状態に左右されるため、コンクリート表面含水率が8%以下の状態で塗布する。 4) 塗布回数を複数回に分けて行う場合は、施工面の濡れ色が消失した段階、または、指触乾燥状態を確認した後に塗布を行う。 5) 塗装中は換気に注意し、火気厳禁とする。

⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。