SHO-BOND

製 品 説 明 書

ショーボンド　ＯＫ＃１

C21100

系　　統　　２液型エポキシ樹脂系接着剤

特　　長　　１）コンクリート湿潤面等への接着性に優れる。
２）パテ状で、塗布、接着作業性に優れる。
３）耐水性、耐薬品性に優れる。

用　　途　　１）応力機能目地®用接着剤

配　合　比　　主　剤：硬化剤　＝　２：１　（重量比）

荷　　姿　　１０kg セット　（主剤／６．６７kg、硬化剤／３．３３kg）

外 観 性 状　　主　剤…白色パテ状
硬化剤…黒色パテ状
混合物…灰白色パテ状

可使時間の目安

タ　イ　プ	通年用		
温　　度　[℃]	５	１５	２０
可 使 時 間　[分]	１２０	７０	６０

比　　重　　１．６０±０．１０　（硬化物）

標 準 塗 布 量　　ＯＫ－３０の場合　：　０．３０ kg/m
ＯＫ－５０の場合　：　０．４５ kg/m

貯 蔵 保 証 期　　１２か月　（未使用、冷暗所保存）

消防法による区分　　主　剤　指定可燃物　合成樹脂類（その他のもの）
硬化剤　指定可燃物　合成樹脂類（その他のもの）

毒物及び劇物取締法　　主　剤　該当しない
硬化剤　該当しない

使 用 方 法　　１）セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。
２）主剤、硬化剤を練り板上で均一になるまで十分に混合攪拌する。
３）金ヘラ等を用いて、塗布・接着を行う。

使用上の注意　　１）接着面の表面処理を十分に行う。（レイタンス、汚れ、水分の除去）
２）混合むらがないように、色調が均一になるまで十分に混合撹拌する。
３）可使時間内に作業を終了する。
４）シンナーや水を混入して使用しない。

⚠ 注　意

１．健康上、注意を要する物質を含有しています。
２．皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
３．取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
４．詳細については安全データシート（ＳＤＳ）を参照してください。