

系 統 1液型クロロプレン系プライマー

特 長 1) EPDMとエポキシ樹脂の接着性の改善に優れる。  
2) 1液性、低粘度のため、施工が容易である。

用 途 1) 応力機能目地®専用プライマー

配 合 比 1液型

荷 姿 0.25kg/缶

外 観 性 状 淡黄色液状

可使時間の目安

タイプ	通 年 用			
温 度[°C]	5	10	20	30
指触乾燥時間[分]	60	40	30	20

比 重 0.85～0.90 (液比重)

標準塗布量 OK-30の場合 : 3g/m  
OK-50の場合 : 5g/m

貯蔵保証期間 12か月 (未使用、冷暗所保存)

消防法による区分 危険物 第4類 第1石油類 非水溶性

毒物及び劇物取締法 該当しない

使用 方 法 1) 刷毛などで塗布する。

使用上の注意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(汚れ、油脂分、水分の除去)  
2) 応力機能目地®に塗布し、指触乾燥を確認した後、OK#1を塗布する。  
3) 換気の良い場所で取り扱い、火気厳禁とする。  
4) 容器はその都度密栓する。

### ⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。