

系 統	光硬化型ビニルエステル樹脂
特 長	1) 可視光硬化性に優れている。 2) 卓越した耐酸性を有している。
用 途	PSシート工法のPSシール用プライマー
配 合 比	1液型
外 観 性 状	淡黄色透明液状
荷 姿	15kg ペール缶
標準塗布量	0.15kg/m ²
貯蔵保証期間	3か月（冷暗所保存）
消防法による区分	危険物 第4類 第2石油類
毒物及び劇物取 締 法	該当しない
使用 方 法	1) PSシートの表面側、目地部、出隅・入隅部に相当する箇所をサンドペーパー等で、目荒らし処理する。（目地部は25mm、出隅・入隅は50mm） 2) PSシールプライマーを0.15kg/m ² 、PSシートの目荒らし箇所に塗布する。 3) PSシールの上面保護フィルム（透明）側を上にして、下面保護フィルム（青色）をはがし、PSシートに圧着する。 4) メタルハライドランプを照射し、光硬化させる。 5) 硬化確認後、上面の保護フィルム（透明）をはがす。
使用上の注意	1) PSシートの目荒らしからPSシール圧着までの作業を通じて、作業面以外の面を破損したり、汚したりしないために、予め、養生を施す。 2) PSシールを圧着する際は、PSシールプライマーにエアだまりができないように、ローラー、ゴムべら等でよくしごく。 3) 保護フィルムをはがす手順を間違えないように留意する。 4) 1000mm以上の距離にPSシールを貼る場合の継ぎ目については、20mm以上のラップ長を設ける。 5) PSシールプライマー使用の際は、ゴム手袋等の適正な保護具を着用し、火気等を近隣で扱わない。

⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については安全データシート（SDS）を参照してください。