

系 統 2液無溶剤型エポキシ樹脂系プライマー

特 長 1) 無溶剤型のプライマーである。
2) 紫外線劣化の抵抗性に優れる。

用 途 1) PVMⅡ工法用プライマー

配 合 比 主 剤：硬化剤 = 3：1 (重量比)

荷 姿 10kg セット (主剤／7.50kg、硬化剤／2.50kg)

外 観 性 状 主 剤…無色透明液状
硬化剤…無色透明液状
混合物…無色透明液状

可使時間の目安

タ イ プ	冬用 (W)		夏用 (S)	
温 度 [℃]	5	20	20	30
可 使 時 間 [分]	115	20	55	20

比 重 1.2 (硬化物)

標 準 塗 布 量 0.15kg/m²

貯 蔵 保 証 期 間 12か月 (未使用、冷暗所保存)

消 防 法 に よ る 区 分 主 剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性
硬化剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性

毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 主 剤 該当しない
硬化剤 該当しない

使 用 方 法 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。
2) 計量した主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。
3) 刷毛、ローラー等で塗布する。

使 用 上 の 注 意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイトンス、汚れ、脆弱部の除去)
2) 結露等湿潤面への施工は避ける。
3) 可使時間内に塗装作業を終了する。
4) 塗装間隔が7日以上となる場合は、被塗面をサンドペーパー等で処理する。

⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。