SHO-BOND

製 品 説 明 書

ショーボンド　クイックプライマー

C24120

系　　統　　１成分型ウレタン樹脂系プライマー

特　　長　　１）コンクリート面に対して、接着性に優れる。
２）１液性のため、施工が容易である。

用　　途　　１）クリアクロスＲ工法用プライマー
２）クリアガードワンＵ工法用プライマー

配　合　比　　１液型

荷　　姿　　１０kg セット

外 観 性 状　　淡黄色透明液状

可使時間の目安

タ　イ　プ	通　年　用			
温　　度［℃］	５	１０	２０	３５
硬 化 時 間［時間］	４	３	２	１

比　　重　　０．９４±０．０５（液比重）

標 準 塗 布 量　　コンクリート面：０．１kg/㎡

貯蔵保証期間　　１２か月（未使用、冷暗所保存）

消防法による区　分　　危険物　第４類　第２石油類　非水溶性

毒物及び劇物取　締　法　　該当しない

使 用 方 法　　１）刷毛・ローラーなどで塗布する。

使用上の注意　　１）塗布面に汚れ、水分、油分等が付着している場合、シンナー、アセトン等で除去する。
２）原則として気温５℃以下、湿度８５％以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。
３）塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。

⚠ 注　意

１．健康上、注意を要する物質を含有しています。
２．皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
３．取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
４．詳細については安全データシート（ＳＤＳ）を参照してください。