

系 統 2液型可とう性エポキシ樹脂系モルタル結合材

特 長 1) 接着性、伸び能力に優れるため、可とう性に富むモルタルとなる。  
2) 着色が可能。  
3) 耐薬品性に優れる。  
4) 常温施工ができる。

用 途 1) レジンファルトソフト用結合材

配 合 比 主 剤：硬化剤 = 6：4 (重量比)

荷 姿 10kgセット (主剤/6.00kg、硬化剤/4.00kg)

外 観 性 状 主 剤…無色透明液状  
硬化剤…黄色透明液状  
混合物…淡黄色透明液状

可使時間の目安

タ イ プ	通 年 用			
温 度 [°C]	5	10	20	30
可使時間 [分]	400	150	70	30

比 重 1.05±0.05 (硬化物)

貯蔵保証期間 12か月 (未使用、冷暗所保存)

消 防 法 に よ る 区 分 主 剤 危険物 第4類 第3石油類  
硬化剤 危険物 第4類 第3石油類

毒物及び劇物 主 剤 該当しない  
取 締 法 硬化剤 該当しない

使 用 方 法 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。  
2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。  
3) レジンファルト用顔料をレジンファルト10kgに対し1袋添加し、攪拌機を用いて均一になるまで混合攪拌する。  
4) 所定の配合にしたがって、モルタルの練り混ぜを行う。

使用上の注意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイトンス、汚れ、水分の除去)  
2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。  
3) 主剤と硬化剤の粘度差があるため、混合開始時はゆっくりと攪拌する。  
4) 可使時間内に作業を終了する。  
5) シンナーや水を混入して使用しない。  
6) 冬季は硬化に時間がかかるため、養生時間を確認して施工計画を立てる。

### ⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。