

系 統	ポリマーセメント系防錆塗料（亜硝酸リチウム含有）
特 長	1) 鉄筋および断面修復材との付着性が良好である。 2) 防錆剤として亜硝酸リチウムを含んでいるため、防錆効果に優れている。
用 途	1) コンクリート断面修復時の鉄筋防錆塗料
配 合 比	基 材：混和剤 = 5：2 （重量比）
荷 姿	14kg（3.5kg×4セット）：3.5kg＝基材2.5kg＋混和剤1.0kg
外 観 性 状	基 材…灰色粉末 混和剤…乳白色液状 混合物…灰白色粘稠液状

可使時間の目安
硬化時間の目安

温 度 [°C]	5	10	20	30
可 使 時 間 [時間]	3	2	1	0.5
指 触 乾 燥 時 間 [時間]	4	3.5	3	2

比 重	1.65±0.10 （単位容積質量 [kg/ℓ]）
標準塗付量	1.0kg/m ²
貯蔵保証期間	6か月（未使用、冷暗所保存）
消防法による区分	基 材 該当しない 混和剤 該当しない
毒物及び劇物取締法	基 材 該当しない 混和剤 該当しない
使用 方 法	1) 混和剤を丸缶に移す。 2) 攪拌しながら、基材を徐々に添加し、基材のつぶが残らないように十分に攪拌する。 3) ラスター810（大塚刷毛製）を使用し、塗り残しがないように塗付する。
使用上の注意	1) 標準塗布量を厳守する。 2) 浮きさびは必ず除去する。 3) 可使時間内に使用する。

⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については安全データシート（SDS）を参照してください。