

系	統	2液型ポリブタジエン樹脂系接着剤
特	長	1) 硬化物がゴム弾性を有するので、はく離接着力、衝撃性に優れる。 2) 硬いものと柔らかいものの接着に適する。 3) 溶剤を含まないので、オープンタイムが不要。 4) 加硫ゴムと金属、モルタル、アスファルトなどの接着性に優れる。
用	途	1) ジョイントシールゴムとコーナー金具、樹脂モルタルの接着用 2) 加硫ゴムと加硫ゴムの接着用 3) 加硫ゴムと金属、モルタル、アスファルトなどの接着用
配	合	主 剤：硬化剤 = 3：1 (重量比)
荷	姿	1kgセット (主剤/0.75kg、硬化剤/0.25kg)
外	観	主 剤…黒色粘稠液状 硬化剤…淡黄透明液状 混合物…黒色粘稠液状

可使時間の目安

タイプ	冬 用 (W)			夏 用 (S)	
温 度 [°C]	5	15	20	20	30
可使時間 [分]	120	90	60	90	60

比	重	1.13 (硬化物)
貯	蔵	6か月 (未使用、冷暗所保存)
消	防	主 剤 危険物 第4類 第4石油類 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類
毒	物	主 剤 該当しない
取	締	硬化剤 該当しない
使	用	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を、攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) 接着面に金ベラ、コテを用いて塗布し、接着する。
使	用	1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去) 2) パテ状なので、混合むらがないように十分に混合攪拌する。 3) 可使時間内に作業を終了する。 4) シンナーや水を混入して使用しない。 5) 硬化剤の表面に皮張りしている場合は、使用しない。 6) 硬化剤は湿気と敏感に反応するので、一度開封した硬化剤は使い切る。

⚠ 注 意

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 健康上、注意を要する物質を含有しています。 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。 |
|--|