SHO-BOND

製 品 説 明 書

ショーボンド　シリコーン＃７０

C24070

系　　統　　２成分型シリコーン系シーリング材（鉛直目地用）

特　　長　　１）耐候性、耐水性、耐久性に優れている。
２）伸び特性に優れ、振動、伸縮に対する追従性に優れている。
３）耐熱性、耐寒性に優れ、－４０℃～１２０℃まで安定した性能を示す。
４）耐久性区分　ＪＩＳ　Ａ　５７５８　１００３０相当品
（タイプＧおよびＦ　クラス２５ＬＭ「Ｇ、Ｆ－２５ＬＭ－１００３０（ＳＲ－２）」）

用　　途　　１）土木・建築構造物の伸縮目地部
２）水利構造物の伸縮目地部
３）道路、空港の舗装目地部

荷　　姿　　4ℓ セット　（主剤４８５０g、カラーマスター３４６g、硬化剤１５６g ）

外 観 性 状　　主　剤…白色ペースト状
カラーマスター…黒色またはグレーペースト状
硬化剤…淡黄色透明液状
混合物…黒色またはグレー グリース状

可使時間の目安

タ　イ　プ	通　年　用			
温　　度［℃］	５	１０	２０	３０
可 使 時 間［時間］	１０	４	２	１

比　　重　　１．３０±０．１０　（硬化物）

貯蔵保証期間　　主剤、硬化剤　　９か月（未使用、冷暗所保存）
カラーマスター　１８か月（未使用、冷暗所保存）

消防法による区　分　　主　剤　非危険物
硬化剤　危険物　第４類　第３石油類　非水溶性
カラーマスター黒　指定可燃物　合成樹脂類（その他のもの）
カラーマスターグレー　指定可燃物　可燃性液体類

毒物及び劇物取　締　法　　主　剤　該当しない
硬化剤　該当しない
カラーマスター　該当しない

使 用 方 法　　１）セット単位で使用する。
２）主剤、カラーマスター、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合撹拌する。
３）コーキングガン、ヘラなどを用いて、目地部に充てんする。

使用上の注意　　１）接着面の表面処理を十分に行う。（レイタンス、汚れ、水分の除去）
２）グリース状なので、混合むらがないように十分に混合撹拌する。
３）可使時間内に作業を終了する。
４）シンナーや水を混入して使用しない。
５）被着体に適したプライマーを、必ず使用する。
６）プライマーの指触乾燥後、シリコーン＃７０を充填する。

⚠ 注　意

１．健康上、注意を要する物質を含有しています。
２．皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
３．取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
４．詳細については安全データシート（ＳＤＳ）を参照してください。