

系 統	1成分型シリコン変性ウレタン樹脂系プライマー
特 長	1) 浸透性に優れ、接着性に優れる。 2) 1液性のため、施工が容易である。
用 途	1) シリコン#70専用のモルタル、コンクリート、石材用プライマー
配 合 比	1液型
荷 姿	300ml (290g)
外 観 性 状	淡黄色透明液状

可 使 時 間

タ イ プ	通 年 用			
温 度 [°C]	5	10	20	30
指触乾燥時間 [分]	80	70	60	30

比 重	0.97 (液比重)
標準塗布量	0.2kg/m ²
貯蔵保証期間	9か月 (未使用、冷暗所保存)
消防法による区分	危険物 第4類 第2石油類
毒物及び劇物取締法	該当しない
使用 方 法	1) 刷毛・ローラーで塗布する。

使用上の注意	<ol style="list-style-type: none"> 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去) 2) 湿潤面への施工は避ける。 3) 原則として気温5℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。 4) 可使時間内に塗装作業を終了する。 5) 水利構造部などにはネオプライマーを塗布し、塗装間隔を順守し、さらにシリコンプライマーCを使用する。 6) 塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。
--------	--

⚠ 注 意

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。 2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 4. 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。 |
|--|