

系 統	1成分型シラン系プライマー
特 長	1) 浸透性に優れ、接着性に優れる。 2) 1液性のため、施工が容易である。
用 途	1) シリコン#70専用の金属、プラスチック、ガラス用プライマー
配 合 比	1液型
荷 姿	300ml (270g)
外 観 性 状	無色透明液状

可使時間の目安

タ イ プ	通 年 用			
温 度 [°C]	5	10	20	30
指触乾燥時間 [分]	60	40	30	20

比 重	0.90 (液比重)
標準塗布量	0.02kg/m ²
貯蔵保証期間	9か月 (未使用、冷暗所保存)
消防法による区分	危険物 第4類 第1石油類
毒物及び劇物取締法	該当しない
使用 方 法	1) 刷毛・ローラーなどで塗布する。
使用上の注意	1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイトンス、汚れ、水分の除去) 2) 湿潤面への施工は避ける。 3) 原則として気温5℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。 4) 可使時間内に塗装作業を終了する。 5) 塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。 6) FRP、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂には適さない。

⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については安全データシート(SDS)を参照してください。