系 統	シリラン・シロキサン系表面含浸材（スプレータイプ）
特 長	1) 無溶剤型であるため、有効成分が多く、コンクリート内部に深く浸透する。 2) 塗布によってコンクリートなどの被塗装体の外観を変化させない。 3) 早期（20℃3時間程度）に乾燥するため、養生時の天候急変による水掛かりの影響を受けにくい。 4) 浸透した含浸材は、コンクリート内部に固着し、吸水防止層を形成する。 5) 劣化因子浸透抵抗性に優れる。 6) スプレータイプであり、施工性に優れる。
用 途	1) コンクリート面の表面含浸材
配 合 比	1液型
荷 姿	420ml スプレー缶
外 観 性 状	無色透明液状
塗 布 量 目 安	0.2 kg/m ²
1 缶 当 たり 施 工 面 積 目 安	1.68 m ²
貯 蔵 保 証 期 間	12か月（未使用、冷暗所保存）
消 防 法 に よ る 区 分	危険物 第4類 第2石油類 非水溶性
毒 物 及 び 劇 物 取 締 法	該当しない
使 用 方 法	1) 下地に付着しているほこり、泥、油脂類はシンナー、ワイヤーブラシ等で除去する。 2) スプレーで塗布する。
使 用 上 の 注 意	1) 逆さにした状態では吹付けできません。 2) 塗装中は換気に注意し、火気厳禁とする。 3) 使用可能な温度は0℃以上である。0℃未満の使用は避ける。 4) 極寒期に使用する際は缶内の圧力が下がっているため屋内や車内で缶を温めてから使用してください。 5) 風速5m/秒以上の場合は、施工面に風が当たらないよう養生等の対策を行った上で使用する。 6) コンクリートへの含浸は、コンクリートの含水状態に左右されるため、コンクリート表面含水率が8%以下の状態で塗布する。 7) 塗布回数を複数回に分けて行う場合は、施工面の濡れ色の消失後、または、指触乾燥状態の確認後に塗布する。

⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については安全データシート（SDS）を参照してください。